

DINITROL PENETRANT LT

Защита скрытых полостей

Свойства:

- Бежевый, прозрачный
- Смолы и нефтяные дистилляты позволяют образовать прочную пленку
- Для скрытых и открытых поверхностей
- Высокая устойчивость к стиранию.

Область применения:

DINITROL PENETRANT LT предназначен для применения в закрытых полостях, дверях и других местах автомобилей, грузовиков и автобусов. Материал исключительно пригоден для применения в терминалах по импорту-экспорту, в производстве грузовиков и автобусов и в потребительском рынке. Пригоден для новых и б/у автомобилей. DINITROL PENETRANT LT также можно использовать в качестве временной защиты различных запасных частей на время длительного хранения или транспортировки в условиях агрессивной среды.

Метод нанесения:

DINITROL PENETRANT LT можно наносить распылением путём применения ручного или полуавтоматизированного оборудования безвоздушного или воздушного распыления. Температура нанесения 15-30°C.

Технические данные:

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Цвет: | опал, прозрачный |
| Тип плёнки: | восковая |
| Плотность при 23°C: | 860 кг/м ³ |
| Вязкость при 23°C: DIN 4 | 18 s |
| Содержание сухого вещества: | 52% |
| Точка вспышки: | 40°C |
| Ароматических летучих соединений: | < 1% |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки: | 60 µm |
| Рекомендуемая толщина мокрой пленки | 150 µm |
| Время пленкообразования: | 2 ч |
| Адгезия при низких температурах: | -40°C |
| Удаляемость: | Dinitrol 7225, уайт-спирит |
| Воздействие к ЛКМ | отсутствует |
| Стойкость к высоким температурам | >90°C |
| Стойкость к солевому туману | 1000 ч |
| Пенетрирующие свойства, пленка 50 µm: | > 30 мм |
| Тара: | 1л., 60л., 208л. |

По всем вопросам безопасности, обратитесь к паспорту безопасности или этикетке продукта.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
 Pyrmonter Str. 76
 D-32676 Lügde
 Telefon:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
 Telefax:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
 E-Mail:
 service@dinol.com